

Commercial Branding and Transportation

## 3M™ Stamark™ A734 S

# Hochleistungs-Fahrbahn-Markierungsfolien für Baustellen

Technische Information PM34

April 2026

### Produktbeschreibung

Die selbstklebende 3M™ Stamark™ A734 S Markierungsfolie Typ II wird für kurz- und mittelfristige Baustellen im Gefahrenbereich Arbeitsstelle eingesetzt. Die Einfärbung der orangen Markierungsfolie erfolgt mit blei- und chromfreien Pigmenten. Das Material kann auf Asphaltbeton-, Gussasphalt-, Beton- und Pflastersteinoberflächen verlegt werden. Aufgrund der Materialzusammensetzung zeichnet sich die Folie durch gute Nachtsichtbarkeit bei Regen aus. Das in der Folie eingebaute Netz sorgt bei der Wiederentfernung dafür, dass nur minimale Spuren auf der Oberfläche zurückbleiben. Die Markierungsfolie kann als Linienführung und für Pfeile eingesetzt werden.

Auf Oberflächenbehandlungen, wie z.B. Ralumac® kann es erfahrungsgemäß zu Klebstoffversagen durch die besonderen Eigenschaften dieser Beläge kommen.

### Produktmerkmale / Ausführungsarten

Die 3M™ Stamark™ A734 S Folie erfüllt im Neuzustand die folgenden Klassen der EN 1436, und die entsprechenden Landesnormen (ZN 640 877a für die Schweiz und ONR 2244 für Österreich)

| Material | Farbe  | Schutzpapier | Nachtsichtbarkeit<br>trocken / feucht<br>mcd/m² x lux | Tagessichtbarkeit<br>β | Griffigkeit<br>SRT | Dicke<br>in mm |
|----------|--------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| A734 S   | orange | ohne         | ≥ 300 / ≥ 150                                         | ≥ 0,1                  | ≥ 45               | ca. 1,8        |

734 S ist ein P7 Produkt nach dem deutschen BASt Institut.  
(Prüfbericht 2019 1VF 01.01 Typ II Verkehrsklasse P7)

## Verarbeitung

Bei entsprechender Vorbereitung kann die Markierungsfolie 3M™ Stamark™ A734 S schnell und problemlos verlegt werden.

1. Luft - und Untergrundtemperatur mind. +10°C und relative Luftfeuchtigkeit < 80%.  
Applikationen im Bereich von mind. +5°C sind grundsätzlich möglich; dabei ist zu beachten, dass die relative Luftfeuchtigkeit den Wert von 75% nicht überschreitet und die eingesetzten Materialien (3M™ Stamark™ P50 Primer und Markierungsfolie) bei der Verarbeitung Temperaturen von mind. +15°C aufweisen. Das Ablüften des Primers wird sich in diesem Fall auf 20 - 30 Minuten verlängern. Das vollständige Ablüften („Fingerprobe“ durchführen) und die Konsistenz von 3M™ Stamark™ P50 Primer müssen überprüft werden. Der 3M™ Stamark™ P50 Primer darf sich nach dem Aufsprühen nicht verfärben und nach dem Ablüften keine Fäden ziehen oder sich von der Fahrbahndecke ablösen.
2. Oberfläche muss trocken sein. Es ist darauf zu achten, dass es mindestens 24 Stunden vor der Verlegung nicht geregnet hat.
3. Öl, Fett, Wachs, Staub, Schmutz und alle weiteren Stoffe, die eine Verklebung be- oder verhindern, sind zu entfernen. Insbesondere bei Verlegung auf neu gefertigtem Beton sind die Betonschlämme zu entfernen. Bei Einsatz eines Wasserstrahlsystems ist eine Wartezeit von 48 Stunden vor der Verlegung einzuhalten. Loser Schmutz und Staub sind mit einem Gebläse zu entfernen.
4. Vorgeschrieben ist grundsätzlich die Verwendung von 3M™ Stamark™ P50 Grundierung. Die Grundierung ist vor Gebrauch unbedingt gründlich durchzumischen. Um den optimalen Grundierungsauftrag zu gewährleisten, ist der Einsatz des 3M™ Grundierungssprüngerätes PS 98 notwendig. Nur kleine Flächen, wie Symbole oder Pfeile, sollten manuell mit einer Grundierungsrolle aufgebracht werden. Die Grundierung wird möglichst dünn und gleichmäßig aufgetragen. Wenn diese keine Fäden mehr zieht (Fingerprobe nach ca. 15 Minuten), kann das Material verlegt werden. Höherer Bitumenanteil in der Deckschicht benötigt längere Trockenzeit, mindestens 15 Minuten. Der Auftrag der Grundierung ist anhand des Verbrauches zu kontrollieren. Der Verbrauch liegt bei ca. 0,2 - 0,35 l/m<sup>2</sup> (entspricht ca. 350 ml mit einer 20-l-Kanne bei einer Sprühbreite von maximal 19 cm). Die Angaben können je nach Geschwindigkeit, Temperatur und Viskosität abweichen. Nicht wegeabhängige Sprühgeräte, wie z.B. umgebaute Farbapplikationsmaschinen, sind nicht zulässig. Die Verwendung von Druckluft als Sprühmedium ist aufgrund des Wassergehaltes der Luft problematisch und daher ebenfalls nicht zulässig.

5. Nach der Verlegung muss die Folie 3M™ Stamark™ 734 S mittels Andruckrollgerät 3M™ RTC 3 mit einer Last von mind. 90 kg (entspricht 3 kg/cm²) durch mindestens 3-maliges Überrollen gut auf dem Untergrund angedrückt werden (siehe Technische Informationen Verlegeanleitung PM 27). Für Folienbreiten über 15 cm empfehlen wir das Andruckrollgerät 3M™ RTC 300 mit der Andruckbreite bis 39 cm. Achtung! Unzureichendes Andrücken der Folie kann zu vorzeitiger Produktablösung führen.

**Empfehlung der  
Verarbeitung**

Es empfiehlt sich, für die Vormarkierung Kalksignierstifte, Kreide und/oder Silberbronze zu verwenden.  
Für das Schneiden der Folie genügt ein scharfes Teppichmesser.

**Entfernung der Folien /  
Nutzungsdauer**

Die Markierungsfolie 3M™ Stamark™ A734 S ist durch ein eingearbeitetes Netz verstärkt und lässt sich nach normaler Beanspruchung, vorausgesetzt die verkehrstechnischen Eigenschaften sind noch erfüllt, mit minimalen Rückständen großflächig oder in großen Stücken bei Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes ohne den Einsatz von Wärme, Lösemittel, Fräsen oder Sandstrahlen entfernen. Bei geringen Außentemperaturen empfehlen wir den Einsatz eines Wärmegebläses. Der Einsatz einer „offenen Flamme“ ist in jedem Fall zu vermeiden, da hier keine kontrollierte flächige Erwärmung erzielt werden kann.

Die Folie kann grundsätzlich nicht wiederverwendet werden. Die erwartete Nutzungsdauer beträgt bei Durchschnittsbelastung ca. 6 Monate. Bei längerer Liegezeit oder sehr hoher Verkehrsbelastung in Abhängigkeit vom Untergrund oder der Fahrspurbreite (unter 3,25 m) kann es durch erhöhten mechanischen Verschleiß zu erhöhtem Aufwand für die Demarkierung kommen (siehe Technische Informationen Verlegeanleitung PM 27 / Praxistipps).

**Haltbarkeit /  
Nutzungsdauer**

Die Haltbarkeit ist abhängig von der einwandfreien Verlegungsweise, insbesondere vom sorgfältigen Andrücken, von der Beschaffenheit der zu beklebenden Oberfläche, von der Lage im Verkehrsraum und von der Frequentierung der Straße.

**Lagerfähigkeit**

Die Markierungsfolie 3M™ Stamark™ 734S muss in trockenen, kühlen Räumen gelagert und innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf verarbeitet werden. Die Grundierung sollte innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf verarbeitet werden. Die Produkte sind an einem kühlen, trockenen Ort frostsicher aufzubewahren.

## **Sicherheitshinweise**

### **Hinweis zur sicheren Verarbeitung:**

Die Grundierung ist leicht entzündlich. Sie kann Haut, Augen und Atemwege reizen und die Dämpfe können gesundheitsschädlich sein. Das Gebinde ist an einem gut belüfteten Ort aufzubewahren, vor Hitze zu schützen und kühl und trocken zu lagern. Bei der Lagerung sowie bei der Verarbeitung sind Zündquellen fernzuhalten, man sollte nicht rauchen und nur in gut gelüfteten Bereichen damit arbeiten.

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz verwenden. Berührung mit den Augen und längeren Kontakt mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.

Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife waschen. Beim Verschlucken nicht zum Erbrechen bringen, sondern sofort einen Arzt aufsuchen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

## **Eigenüberwachungs- protokoll für Folienmarkierung**

1. Protokoll entsprechend ausfüllen.
2. Lot-Nummer aus Rollenkern oder Verpackung aufs Protokoll aufkleben (wichtig für evtl. Gewährleistungsansprüche, ohne Lot-Nummer ist eine Reklamationsbearbeitung nicht möglich).
3. Das Eigenüberwachungsprotokoll mit einem Musterstück von den verlegten Folien an AG aushändigen.
4. Die rote Kopie innerhalb von 14 Tagen nach Abnahme der Baumaßnahme an die 3M Deutschland GmbH, Abteilung Verkehrssicherheit senden.

## **Entsorgung**

Entsorgungsschlüssel:

070213 (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle)

170203 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle)

Die regionalen behördlichen Bestimmungen sind in eigener Verantwortung zu beachten.

## **Gewährleistung**

Voraussetzung für die Gewährleistung ist:

- dass die Folie entsprechend unserer Technischen Informationen verarbeitet und verklebt wurde,
- dass die Dokumentation der ausgeführten Arbeiten komplett ist und an 3M, Abteilung Verkehrssicherheit versendet wurde.

## Anmerkungen

Diese Produkt- und Verarbeitungsinformation enthält nur technische Informationen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungs- und Prüfwerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

Verantwortlich für diese Produktinformationen

3M Deutschland GmbH  
Commercial Branding and Transportation  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss, Deutschland

3M™ und Stamark™ sind eingetragene Marken der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen gehören ihrem jeweiligen Eigentümer.

Der Einsatz von Markenzeichen und Markennamen in diesen Produktinformationen richtet sich nach den in den USA geltenden Vorgaben. Diese können sich von denen in anderen Ländern unterscheiden.



### 3M Deutschland GmbH

Commercial Branding and Transportation  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Tel: 02131/14 7475  
Fax: 02131/14 3200  
E-Mail: [Verkehrssicherheit@mmm.com](mailto:Verkehrssicherheit@mmm.com)  
[www.3M.de/verkehrssicherheit](http://www.3M.de/verkehrssicherheit)

### 3M Österreich GmbH

Commercial Branding and Transportation  
Am Europlatz 2  
1120 Wien  
Tel: +43(0)1/86686-0  
Fax: +43(0)1/86686-242  
E-Mail : [verkehrssicherheit-at@mmm.com](mailto:verkehrssicherheit-at@mmm.com)  
[www.3m.com/at](http://www.3m.com/at)

### 3M (Schweiz) GmbH

Commercial Branding and Transportation  
Eggstrasse 91  
8803 Rüschlikon  
Tel: +41447249272  
Fax: +41447249450  
E-Mail: [verkehrssicherheit-ch@mmm.com](mailto:verkehrssicherheit-ch@mmm.com)  
[www.3m.com/ch/verkehrssicherheit](http://www.3m.com/ch/verkehrssicherheit)

Änderungen vorbehalten.

Technische Information PM34 / 04.2026

© 3M 2026. All rights reserved.