

Scapa 1837

BESCHREIBUNG

ANWENDUNGEN

PRODUKTVORTEILE

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Gesamtstärke	0,14	mm	AFERA 4006
Zugfestigkeit	73	N/cm	AFERA 5004
Bruchdehnung	38	%	AFERA 5004
Peel Adhesion to Backing	3,9	N/cm	AFERA 4001
Thermal Class on Harness*	125 - T3	°C	RENAULT / PSA
Flame Resistance on Harness		Type	D45 1333 / FMVSS302

STANDARD PRÄSENTATION

- Rollenlänge:
- Rollenbreite:
- Kern:
- Verpackung:
- Farben:

EMPFEHLUNGEN