

Scapa 5179

Doppelseitiger PVC-Schaumstoff

BESCHREIBUNG

Scapa 5179 ist ein mittelharter, widerstandsfähiger PVC-Schaum. Lieferbar in schwarz. Der Schaum ist überwiegend geschlossenzellig, mit einem doppelseitigen Acrylkleber und einer Papiertrennfolie. Auch mit grüner Folienliner verfügbar, der die maschinelle Verarbeitung erleichtert.

ANWENDUNGEN

- Verglasung im gewerblichen bzw. Wohnbereich
- Bildet eine Druckwasserdichtung
- Abstandshalter und Dämpfer bei der kommerziellen Fahrzeugmontage
- Für Sicherheitsverglasung

PRODUKTVORTEILE

- Anwendungstemperatur: zwischen +10°C bis +40°C
- Im Temperaturbereich von -40°C bis +70°C einsetzbar
- Haltbarkeit: 12 Monate
- Mindest-Kompression von 30% für Wasserabdichtung
- Doppelseitiger Acrylkleber
- Gute Resistenz gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Papiertrennfolie vermindert Maßänderung während des Auftrags
- Hohe UV-Beständigkeit
- Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- Keine bekannten Gefahren werden mit dem Produkt assoziiert
- Vorbestimmtes Maßdichtstoff vermindert Abfall/ Sauber zu verarbeiten

AKKREDITIERUNGEN:

Zulassung f?r vollst?ndigen Kontakt mit Dow Corning® Silikondichtmassen
Zulassung nach EU-Richtlinie 2000/53 (blei-, chrom VI-, quecksilber- und kadmiumfrei)

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
10 Minute180° -Klebkraft auf Stahl	10	N/25mm	Scapa F9
Druckkraft f?r 30 % Kompression	4,9	N/cm ²	Scapa F4
Kompressionsabweichung nach 1 Minute	3,9	N/cm ²	Scapa F4
Zugfestigkeit	67	N/cm ²	Scapa F17
Bruchdehnung	>230	%	Scapa F17
Schaumdichte	200	Kg/m ³	Scapa F12
Shore-H?rteskala {OO}	40	-	Scapa F16

STANDARD PR?SENTATION

- Kern: 76 mm Kunststoff
- Formats: Logware, Rollen, Kreuzspulen
- Dicke: 1,5, 3,0, 4,5, 6,5 mm

EMPFEHLUNGEN

Oberfl?chen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub und Fett zu halten.Scapa 5179 eignet sich nicht f?r Anwendungen mit hoher Scherfestigkeit.

Empfohlenes Reinigungsmittel ist Propan-2-ol (IPA). Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Herstellers und die Kompatibilit?t des L?sungsmittels mit den jeweiligen Substraten. Ideale Verbindungssubstrate sind: sauber, trocken, flach, glatt, staubfrei und nicht por?s. Niedrige Temperaturen erh?hen die Kondensationsgefahr und vermindern das Haftverm?gen des Produkts. Haltbarkeit variiert je nach Temperatur und Feuchtigkeit. Das Band kann von hand aufgetragen werden, direkt von der Rolle und mit gleichm?Bigem Druck. Kunden wird empfohlen das Produkt ihrem pers?nlichen Bedarf gem?? einzusch?tzen.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verf?gung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverl?ssig, aber f?r die Richtigkeit wird keine Garantie ?bernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind m?glicherweise nicht f?r alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt f?r seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdr?cklich alle ausdr?cklichen oder impliziten Gew?hrleistungen ab, einschlieBlich f?r die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung f?r einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zul?ssig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schlieBt keine Haftung f?r den Todesfall oder f?r die Verletzung von Personen infolge von Fahrl?ssigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.