Technische DATEN

Scapa BB350

Butylklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa BB350 ist ein Verbindungs- und Dichtband, bestehend aus Butylkatuschuk, der auf einer Polyethylenfolie aufgebracht ist, und geschützt durch einen überstehenden Schutzfilm. BB350 ist extrem dehnbar. Das BB350 ist grau.

ANWENDUNGEN

- Vorsicht! Das Produkt nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Ermöglicht auch die Versiegelung von Schläuchen oder Rohren, Lüftungskanälen aus Aluminium, Zinkblech, Polyethylen oder starrem PVC.
- Ermöglicht die Versiegelung von Dachdurchdringungen (Gauben, Entlüfungsöffnungen, Kamine).
- Ermöglicht die Wiederherstellung der Dichtheit von Dampfsperrfolien und Unterspannbahnen (Zwischenwände, Mauern, Dächer) falls diese durchbohrt wurden.

PRODUKTVORTEILE

- Frei von Lösungsmitteln
- Gas- und dampfdicht
- Flexibel, verformbar und dehnbar sowohl in Längs- als auch in Querrichtung, um sich perfekt an die unregelmäßige Geometrie der Untergründe anpassen zu können
- Hervorragende Haftung bei tiefen Temperaturen
- Von Hand abreißbar dank dem überstehenden, silikonierten Schutzfilm, der ein einfaches Abziehen des Butylbands vom Schutzfilm ermöglicht.
- Hohe Hitzebeständigkeit
- Klebeband mit hoher Klebekraft

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftkraft bei 90°	>70	N	ASTM D 1000
Betriebstemperatur	-40°C/+100°C	°C	-
Temperatur während Aufbringung	+0°C/+45°C	°C	-
Zugfestigkeit	1000	%	EN 12311-11
Gesamt Dicke	1.5	mm	-

STANDARD PRÄSENTATION

- Rollenlänge: 10 Meter
- Rollenbreite: 50 mm
- Dicke: 1,5 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen müssen flach auf ihrer Schnittfläche, in ihrer Originalverpackung, geschützt vor Staub, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Lösungsmitteldämpfen gelagert werden. Die Lagertemperatur muss zwischen 5°C und 40°C liegen. Es wird empfohlen, bei diesem Produkt die maximale Lagerdauer von 12 Monaten ab Herstellungsdatum exakt einzuhalten. Das Produkt muss frostfrei gelagert werden.

Die Auftragsflächen müssen sauber, trocken und frei von jeglichen Spuren von Staub, Fett, Öl oder sonstigen Verschmutzungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.