

Scapa S4032

BESCHREIBUNG

ANWENDUNGEN

PRODUKTVORTEILE

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Dicke des Klebstoffs (exponiert)	2,3 (0,058)	Mils (mm)	-
Dicke des Klebstoffs (Liner Seite)	2,2 (0,056)	Mils (mm)	-
Dicke des Trägers (PE-Schaum 1/32 Zoll)	31,2 (0,793)	Mils (mm)	-
Haltekraft	>200	Min	PSTC 107 (Mod/178deg) 2.2 psi (1"x1"x1000g) @RT
Haltekraft	>200	Min	PSTC 107 (Mod/178deg) 2.2 psi (1"x1"x1000g) @RT
Peel Adhesion	100 (27,8)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC 101 Mod./180° Initial to SS
Peel Adhesion	100 (27,8)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC 101 Mod./180° Initial to SS
Trennungsliner (60# Kraftpapier)	3,5 (0,089)	Mils (mm)	-
Farbe des Trennungsliners	Weiß	-	-
Total Thickness (not including liner)	35,8 (0,909)	Mils (mm)	-

STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 76mm
- Formats: Rollen, Logware

EMPFEHLUNGEN