

SC39-70

BESCHREIBUNG

ANWENDUNGEN

PRODUKTVORTEILE

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Bruchfestigkeit - Längs	≥500	N/cm	BS EN ISO 1421
Reißfestigkeit - Quer	≥200	N/cm	BS EN ISO 1421
Bruchdehnung - Längs	≥15	%	BS EN ISO 1421
Bruchdehnung - Quer	≥15	%	BS EN ISO 1421
Nominelle Dicke	0.3	mm	BS EN ISO 2286 - 3
Sulphur Staining	Negativ	N/A	55212 *
Oberflächenwiderstand	<1000	Ω/square	55215*
Gesamtgewicht	200	g/m ²	BS EN ISO 2286 -2
Volumenwiderstand	<100	Ω - cm	55214*
Gewichtsverlust im Lösungsmittel nach Vernetzung	< 10	%	55213 *
Durchschlagfestigkeit	<50	Ω	55237*

STANDARD PRÄSENTATION

- For Widths >50mm: Max OD 750 mm
- Maximale Breite (Rolle mit voller Breite): 850 mm
- Mindestschnittbreite: 50 mm Zunahme in Abständen von 5 mm.
- Standardfarbe: Schwarz. Druckversionen auf Anfrage erhältlich.
- Standardlänge: 500m
- Breitentoleranz: +/- 1,0 mm

Note:

EMPFEHLUNGEN