



Page: 1 of 2

Scapa V709

Doppelseitiges Silikon-Polyester-Klebeband

BESCHREIBUNG

Scapa V709 ist ein transparentes, doppelseitiges Klebeband mit einer 50µm starken Polyesterfolie Es ist beidseitig mit einem speziellen, rotpigmentiertem Silikonkleber beschichtet und weist eine Stärke von 125µm auf (ohne Liner). Dieses Band wird besonders für Andwendungen empfohlen bei denen eine sehr hohe Klebkraft notwendig ist, zum Beispiel für Befestigungen, Verklebungen oder Splicing.

ANWENDUNGEN

PRODUKTVORTEILE

TECHNISCHE DATEN

| Technische Daten | Nennwert | Einheit | Testverfahren |
|---------------------------|----------|---------|---------------|
| Gesamtstärke (ohne Liner) | 125 | μm | AFERA 5006 |
| Träger Dicke | 50 | μm | AFERA 5006 |
| Zugfestigkeit | 70 | N/cm | AFERA 5004 |
| Bruchdehnung | 100 | % | AFERA 5004 |
| Schälfestigkeit auf Stahl | ≥ 2,5 | N/cm | AFERA 4001 |

STANDARD PRÄSENTATION

• Rollenlänge: 33 Meter

• Rollenbreite: 12, 15, 19, 25, 38 und 50 mm

• Kern: 76 mm Kunststoff

Verpackung: Flow-Pack mit EtikettFarben: rot (pigmentierter Kleber)

Version: 7 Generated Date: 12 December 2024

www.scapaindustrial.com Product Code: V709

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit im gemäßigten Klima mindestens 6 Monate.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein. Bei Substraten, die Plastizide enthalten, sollte die Klebkraft überprüft werden.

Version: 7 Generated Date: 12 December 2024 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: V709