

WSC244

BESCHREIBUNG

ANWENDUNGEN

PRODUKTVORTEILE

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Gesamt Dicke		mm	ISO9073 - 2
Masse pro Einheitsfläche		g/m ²	ISO9073 - 1
Schwellhöhe: 1 Min.		mm	RENTM209*
Schwellhöhe: 10 Min.		mm	RENTM209*
Zugfestigkeit		N/cm	ISO9073 - 3
Dehnung		%	ISO9073 - 3
Volumenwiderstand		M Ω - Cm	DIN 54345 part 1
Feuchtigkeitsgehalt		%	110°C (IR-heating)
Maximale Verarbeitungstemperatur		°C	RENTM225*
Maximale Betriebstemperatur		°C	RENTM227*

STANDARD PRÄSENTATION

- Stammrollenbreite:
- Breitentoleranz:

Note:

EMPFEHLUNGEN

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehafung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.