

WSM103

BESCHREIBUNG

ANWENDUNGEN

PRODUKTVORTEILE

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Gesamt Dicke	0.33	mm	ISO9073 - 2
Masse	100	g/m ²	ISO9073 - 1
Schwellhöhe: 1 min**	1.6	mm	RENTM209*
Schwellhöhe: 10 min**	2.2	mm	RENTM209*
Zugfestigkeit	30	N/cm	ISO9073 - 3
Dehnung	15	%	ISO9073 - 3
Feuchtigkeitsgehalt	5	%	110°C (IR-heating)
Maximale Verarbeitungstemperatur	225	°C	RENTM227*
Maximale Betriebstemperatur	90	°C	RENTM225*

STANDARD PRÄSENTATION

- Pads: Kerninnendurchmesser: 3 Zoll / 76 mm
- Pads: Kerninnendurchmesser: 4 Zoll / 101 mm
- Pads: Kerninnendurchmesser: 6 Zoll / 152 mm
- Typische Außenbreite = Außendurchmesser: < als 1 Zoll / 25 mm = 12 Zoll / 304 mm max.
- Typische Außenbreite = Außendurchmesser: > als 1 Zoll / 25 mm = 36 Zoll / 914 mm max.
- Breitentoleranz: +/- 1,0 mm
- Stammrollenbreite: 61 Zoll / 1,55 m
- Wickelverpackungen und -spulen: Kerninnendurchmesser: 3 Zoll / 76 mm
- Wickelverpackungen und -spulen: Kerninnendurchmesser: 6 Zoll / 152 mm
- Wickelverpackungen: Außendurchmesser: Bis zu 24 Zoll / 609 mm
- Wickelverpackungen: Wickelbreite: Bis zu 24 Zoll / 609 mm

Note:

EMPFEHLUNGEN