

Technisches Datenblatt

tesa® ACX^{plus} 733xx Serie für pulverbeschichtete Oberflächen

Produktbeschreibung

Die **tesa® ACX^{plus} 733xx Serie für pulverbeschichtete Oberflächen** ist eine leistungsstarke, doppelseitige Reihe an Acrylatschaumklebebandern, die für anspruchsvolle Klebeanwendungen entwickelt wurde. Mit einem schwarzen, dicken, anpassungsfähigen Acrylatkern und einer modifizierten Acrylatklebmasse bietet diese Serie eine robuste und dauerhafte Haftung. Sie eignet sich besonders gut für die meisten pulverbeschichteten Oberflächen sowie für Glas und viele Kunststoffe und bietet vielseitige Klebeeigenschaften auf einer Vielzahl von Untergründen. Sie ersetzt herkömmliche mechanische Befestigungselemente und ermöglicht moderne, schlanke Designs ohne Einbußen bei der Festigkeit. Die viskoelastischen Eigenschaften des Kerns sorgen für eine hervorragende Spannungsverteilung und Spaltfüllfähigkeit, selbst auf unebenen Oberflächen.

Produktmerkmale

- Dauerhafte, hochfeste Verklebung mit langfristiger Haltbarkeit
- Acrylatschaumkern für hervorragende Anpassungsfähigkeit und Spannungsverteilung
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Oberflächen, darunter Metalle, Kunststoffe und beschichtete Materialien
- Macht Nieten, Schrauben oder Schweißen überflüssig
- Schwarzer Farbton mit leicht zu handhabendem Papierliner
- Hervorragende Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Umweltbelastungen
- Unterstützt Kombinationen aus leichten und ungleichartigen Materialien
- Sofortige Haftung durch druckempfindlichen Haftkleber
- PFAS/PFOS-freie Formulierung für sicherere und nachhaltigere Anwendungen

Hauptanwendungen

- Strukturelle und dekorative Verklebungen in Haushaltsgeräten, Elektronik und Automobilindustrie
- Befestigung von Displays, Verkleidungen, Zierleisten, Typenschildern und Beschilderungen
- Glas-Metall-Verklebungen in Haushaltsgeräten (z. B. Backöfen, Waschmaschinen)
- Befestigung von Dichtungen und Verschlüssen in Haushaltsgeräten
- Allgemeine industrielle und bauliche Anwendungen (z. B. Schienenverkehr, Schifffahrt, Metallkonstruktionen)

Produktaufbau

Eigenschaft	tesa® 73305	tesa® 73308	tesa® 73311
Art der Klebmasse	Acrylatschaumkleber		
Dicke (ASTM D-3652)	500 µm	800 µm	1100 µm
Schaumdichte	780 kg/m ³	780 kg/m ³	780 kg/m ³
Klebebandfarbe	Schwarz		

Technisches Datenblatt

Release Liner	PE-beschichtetes Papier (unbedruckt)		
Liner-Dicke	120 µm	130 µm	130 µm
Liner-Farbe	Weiß		

Technische Eigenschaften

Typ	tesa® 73305	tesa® 73308	tesa® 73311
90° Schälhaftung auf Edelstahl Basierend auf ASTM D3330, 90° Abziehwinkel, nach 72h Verweilzeit bei RT	23 N/cm	31 N/cm	35 N/cm
90° Schälhaftung auf Aluminium Basierend auf ASTM D3330, 90° Abziehwinkel, nach 72h Verweilzeit bei RT	23 N/cm	26 N/cm	33 N/cm
90° Schälhaftung auf ABS Basierend auf ASTM D3330, 90° Abziehwinkel, nach 72h Verweilzeit bei RT	18 N/cm	22 N/cm	24 N/cm
90° Schälhaftung auf PET Basierend auf ASTM D3330, 90° Abziehwinkel, nach 72h Verweilzeit bei RT	15 N/cm	18 N/cm	22 N/cm
90° Schälhaftung auf PS Basierend auf ASTM D3330, 90° Abziehwinkel, nach 72h Verweilzeit bei RT	18 N/cm	20 N/cm	22 N/cm
90° Schälhaftung auf PVC Basierend auf ASTM D3330, 90° Abziehwinkel, nach 72h Verweilzeit bei RT	34 N/cm	41 N/cm	45 N/cm
90° Schälhaftung auf PC Basierend auf ASTM D3330, 90° Abziehwinkel, nach 72h Verweilzeit bei RT	30 N/cm	40 N/cm	45 N/cm
90° Schälhaftung auf Glas Basierend auf ASTM D3330, 90° Abziehwinkel, nach 72h Verweilzeit bei RT	17 N/cm	28 N/cm	28 N/cm
90° Schälhaftung auf PMMA Basierend auf ASTM D3330, 90° Abziehwinkel, nach 72h Verweilzeit bei RT	28 N/cm	37 N/cm	39 N/cm
90° Schälhaftung auf Polyesterharz- Pulverbeschichtung Basierend auf ASTM D3330, 90° Abziehwinkel, nach 72h Verweilzeit bei RT	15 N/cm	25 N/cm	30 N/cm
Dynamische Scherung Basierend auf ASTM D1002 auf Edelstahl, nach 72h Verweilzeit bei RT	116 N/cm ²	92 N/cm ²	91 N/cm ²
Statische Scherfestigkeit Basierend auf ASTM D3654, nach 72h @ Verweilzeit bei RT (Gewicht gehalten für 10.000 min. auf Edelstahl, 3,32cm ²)	23 °C – 1000 g		
Normale Reißkraft (T-Block) Basierend auf ASTM D987 auf Aluminium, nach 72h Verweilzeit bei RT, 6,45 cm ² , Prüfgeschwindigkeit 50 mm/min	81 N/cm ²	100 N/cm ²	96 N/cm ²
Temperaturbeständigkeit	Kurzfristig (einige Minuten): 160 °C Langfristig (Tage, Wochen): 100 °C		

Anwendungstemperatur

Idealer Bereich:

Für eine optimale Benetzung und Leistung liegt die empfohlene Anwendungstemperatur für Klebeband und Untergründe zwischen 15 °C und 35 °C.

Bei Temperaturen unter 15 °C wird eine Vorwärmung von Klebeband und Teilen empfohlen.

Technisches Datenblatt

Wichtig: Vor der Anwendung sollten die Teile in abgedeckten und wettergeschützten Bereichen gelagert werden, um Kondensation zu vermeiden. Kondensationsfeuchtigkeit muss vor der Verwendung des Klebebands entfernt werden.

Lagerung und Haltbarkeit

- **Temperatur:** Lagerung zwischen 15 °C und 35 °C
- **Rollenausrichtung:** Hand-Rollen flach (mit der Seite nach unten) lagern; Log-Rollen vertikal lagern
- **Schutz:** Vor Licht, Staub und Hitze schützen; Kontakt der Liner-Seite mit der Verpackung vermeiden
- **Haltbarkeit:** 12 Monate ab Lieferdatum, wenn in der Originalverpackung unter den empfohlenen Bedingungen gemäß ISO 554 gelagert
- **Offene Verpackung:** Nach dem Öffnen so schnell wie möglich verbrauchen

Oberflächenvorbereitung

- **Sauberkeit:** Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Öl, Staub und Trennmitteln sein
- **Reinigungsmethode:** Fusselfreie Tücher und Lösungsmittel wie Ethanol oder Isopropylalkohol verwenden. Zum Auftragen des Lösungsmittels ein Tuch und zum Trocknen ein weiteres Tuch verwenden. Wiederholen, bis keine Rückstände mehr vorhanden sind.
- **Sonderfälle:**
 - **Starke Verschmutzung:** Vor der Reinigung mit IPA/Wasser einen Entfetter verwenden
 - **Abschleifen:** Leichtes Abschleifen (z. B. mit 180er-Körnung) und anschließende Reinigung verbessern die Haftung
 - **Grundierungen:** Bei schwierigen Materialien (z. B. Kunststoffen, Beschichtungen) Haftvermittler verwenden
 - **Poröse Oberflächen:** Mit einem geeigneten Versiegelungsmittel versiegeln
 - **Spezielle Untergründe:** Bei Materialien wie Kupfer oder Glas den technischen Kundenservice kontaktieren.

Anwendungsprozess

Manuelles Anbringen von Klebeband

1. 30–40 cm Klebeband abwickeln und den ersten Abschnitt auf der Klebefläche anbringen.
2. Leichte Spannung aufrechterhalten, damit das Klebeband nicht mit unbeabsichtigten Oberflächen in Kontakt kommt.
3. Das Klebeband gleichmäßig von einem Ende aus mit gleichmäßiger Geschwindigkeit und leichtem Druck durch Finger oder Rolle anbringen, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.

Werkzeuggestützte Befestigung

Für höhere Präzision und Effizienz manuelle Anwendungswerkzeuge wie Handabroller sowie halbautomatische oder automatische Abroller verwenden. Die Anbringung immer an einem Ende beginnen und entlang der Oberfläche vornehmen, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.

Technisches Datenblatt

Anpressdruck

Ein fester Anpressdruck ist entscheidend, um die Klebmasse zu aktivieren und eine vollständige Benetzung der Oberfläche zu gewährleisten.

Serien	Serienname	Lineare Befestigung	Vertikale Befestigung
tesa® 731xx	Hohe Temperatur	20 N/cm (2 kg/cm)	10 N/cm (1 kg/cm, 2–5 Sek.)
tesa® 732xx	Nahtlose Verklebung	20 N/cm (2 kg/cm)	10 N/cm (1 kg/cm, 2–5 Sek.)
tesa® 733xx	Pulverbeschichtung	30 N/cm (3 kg/cm)	20 N/cm (2 kg/cm, 2–5 Sek.)

Mit Rollen oder Platten gleichmäßigen Druck ausüben.

Entwicklung der Klebkraft

Die Klebkraft entwickelt sich mit der Zeit, wenn die Klebmasse mit der Oberfläche in Kontakt tritt:

- ~50 % Klebkraft nach 20 Minuten
- ~90 % nach 24 Stunden
- Volle Klebkraft nach 72 Stunden

Ausgleich der thermischen Dehnung

tesa® ACXplus-Klebebänder können Unterschiede in der thermischen Dehnung der geklebten Materialien ausgleichen. Sie können bis zu 300 % ihrer eigenen Dicke aufnehmen und gewährleisten so auch unter thermischer Belastung eine zuverlässige Leistung.

Zusätzliche Hinweise

- **Neupositionierung:** Nach dem Anbringen nicht empfohlen. Eine Entfernung ist nur kurz nach dem Anbringen möglich. Verwendetes Klebeband kann nicht wiederverwendet werden.
- **Eingeschlossene Luft:** Verringert die Klebeleistung. Das Klebeband gleichmäßig von einem Ende aus auftragen, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
- **Dehnung des Klebebands:** Übermäßige Kraft oder schnelles Auftragen vermeiden. Mit kontrollierter Geschwindigkeit und mäßigem Druck arbeiten.
- **Extrudierte Teile:** Teile vor dem Anbringen des Klebebands vollständig abkühlen/schrumpfen lassen.
- **Lackieren nach dem Anbringen:** Erhitzte lackierte Teile können sich ausdehnen und das Klebeband verformen. In fallspezifischen Tests überprüfen.
- **Farbsprühnebel:** Beeinträchtigt die Haftung. Klebeflächen abdecken oder Rückseite lackieren. Bei Verklebung auf lackierten Flächen auf Kompatibilität mit Haftvermittlern achten.

tesa® ACX^{plus} 733xx Serie



Technisches Datenblatt

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.