



tesa® 68000 PV1



Produkt Information

Aluminium-beschichtetes Glasfasergewebe zum Schutz vor Hitzeabstrahlung

Produktbeschreibung

tesa® 68000 PV1 ist ein aluminiumbeschichtetes Glasfasergewebe mit einer leistungsstarken Acrylatklebmasse für den Einsatz im Motorraum. Die Klebmasse ist speziell für neue, halogenfreie Kabelummantelungen aus PE/PP und bietet exzellente Hitzeabschirmung ebenso wie eine ausgezeichnete Langzeitstabilität bei hohen Temperaturen.

Kundenindividuelle Stanzteile auf Rolle sind auf Anfrage erhältlich.

Haupteigenschaften:

- * Sehr hohe Hitzeabschirmung
- * Hohe Temperaturbeständigkeit
- * Hochflexibel
- * Exzellente Kabelverträglichkeit
- * Alterungsbeständig
- * Beständig gegen Umwelteinflüsse
- * Selbstverlöschend
- * kein Fogging
- * Halogenfrei

Farbe: Silber

Liner: MOPP

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=68000>



tesa® 68000 PV1

Produkt Information

Produktbeschreibung

Temperaturbeständigkeit

* 232°C / 168h (gem. ISO 188 Methode B)

Thermische Wirksamkeit (gem. SAE J2302)

* -55°C bei 350°C Temperatur der Hitzequelle

* -83°C bei 450°C Temperatur der Hitzequelle

* -110°C bei 550°C Temperatur der Hitzequelle

Produktmerkmale

- Superior radiant heat reflection
- High temperature resistance
- High flexibility
- Ageing-resistant
- Resistant to environmental influences
- Self extinguishing
- Flexible and smooth

Anwendung

tesa® 68000 PV1 ist speziell für den Einsatz im Motorraum entwickelt worden und bietet eine exzellente Hitzereflexion.

Schutz vor Strahlungshitze bei:

- Kabelsätzen im Motorraum
- Schläuchen, Rohren, Kabeln
- weiteren Komponenten, z.B. Plastikteile im Motorraum

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=68000>



tesa® 68000 PV1

Produkt Information

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Alu-laminiertes
Glassgewebe | • Dicke | 210 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|----------|--------------------------------|---------|
| • Reißdehnung | 4 % | • Geräuschdämpfung (LV312) | Class B |
| • Reißkraft | 270 N/cm | • Temperaturbeständigkeit max. | 150 °C |

Klebkraft

- | | |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 6 N/cm |
|-------------|--------|

Weitere Informationen

*Klebkraft auf Stahl: Träger reißt bei Kräften oberhalb von 6 N/cm

Standardbreiten: 50mm, 100mm

Standardlänge: 50 m

Standardkerndurchmesser: 76 mm

- Auf Anfrage auch als kundenspezifisches Stanzteil erhältlich.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=68000>