tesa® 51628

Produkt Information



PET-Vliesklebeband

Produktbeschreibung

Geräuschdämpfendes PET-Vliesklebeband mit einer Acrylatklebmasse.

- Hohe Temperaturbeständigkeit 125°C / 3000h
- Abriebfest, alterungsbeständig
- Handeinreißbar
- Farbe: schwarz

Anwendung

- Kabelsatzwicklung für Kabelsätze im Fahrzeuginnenraum

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Trägermaterial	PET-Vlies
Klebmasse	Acrylat
Dicke	270 µm

Eigenschaften / Leistungswerte

Reißdehnung	20 %
Reißkraft	40 N/cm
Abriebfestigkeit (10mm Dorn, LV312)	Class B
Abriebfestigkeit (5mm Dorn, LV312)	Class A
Abrollkraft (Rollenbreite > 9mm)	9 N/roll (30 m/min)
Abrollkraft (Rollenbreite ≤ 9mm)	9 N/roll (30 m/min)
Geräuschdämpfung (LV312)	Class C
Temperaturbeständigkeit max.	125 °C
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C

Klebkraft

auf Stahl	3,5 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=51628

tesa® 51628

Produkt Information

Weitere Informationen

- Technische Daten nach LV312

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=51628