# tesa® 70699
# Bond & Detach

## Produkt Information

1000 µm doppelseitiges schwarzes Bond & Detach Klebeband

### Produktbeschreibung

tesa® 70699 ist ein doppelseitiges Montageband in Schwarz, das sich durch Dehnen leicht wieder ablösen lässt.

### Produktmerkmale

- Dicke: 1000 µm
- Lichtabschirmung
- Sehr hohe Haftfestigkeit
- Hervorragende Schock- und Stoßabsorption
- Leichte Ablösbarkeit durch Dehnen des Klebebands
- Rückstandsfreies Ablösen auch nach langer Klebezeit
- Hohe Leistung auch auf LSE-Substraten

### Anwendung

- Dauerhafte Befestigung von Bauteilen in elektronischen Geräten mit einfacher Ablösemöglichkeit
- Vorübergehende Fixierung von Bauteilen in elektronischen Geräten während des Produktionsprozesses
- Bildschirmbefestigung in Notebooks und All-In-One-PCs

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trägermaterial | ohne | Farbe | schwarz |
| Klebmasse | Spezial | Dicke der Abdeckung | 72 µm |
| Art der Abdeckung | Trennpapier | Farbe der Abdeckung | braun |
| Dicke | 1000 µm | | |

### Eigenschaften / Leistungswerte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entfernbarkeit nach 14 Tagen (23°C) | sehr gut | Statische Scherfestigkeit bei 40°C | sehr gut |
| Lösemittelfrei | ja | Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 90 °C |
| Rückstandsfrei entfernbar | ja | Temperaturbeständigkeit langfristig | 60 °C |
| Statische Scherfestigkeit bei 23°C | sehr gut | | |

**Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=70699**

# tesa® 70699
# Bond & Detach

## Produkt Information

### Klebkraft

- auf Aluminium (initial) 20 N/cm
- auf Aluminium (nach 14 Tagen) 20 N/cm
- auf Magnesium (initial) 17 N/cm
- auf Magnesium (nach 14 Tagen) 17 N/cm
- auf PE (initial) 13 N/cm
- auf PE (nach 14 Tagen) 13 N/cm
- auf Stahl (initial) 26 N/cm
- auf Stahl (nach 14 Tagen) 26 N/cm

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

**Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=70699**