# tesa® ACXplus 79311

Produkt Information



1,1 mm doppelseitiges Acrylschaum-Klebeband zur Montage von außen angebauten Automobilteilen

## Produktbeschreibung

tesa® ACX$^{plus}$ 79311 ist ein doppelseitiges Acrylschaum-Klebeband zur Montage von außen angebrachten Automobilteilen. Es handelt sich um ein Produkt mit drei Schichten, das auf beiden Seiten mit speziellen Klebstoffen beschichtet ist. Der leistungsstarke Klebstoff sorgt für eine effiziente und sichere Verbindung mit den üblichen Materialien von Automobil-Anbauteilen (wie PC und ABS) Kunststoff und Karosserie (verschiedene Klarlacke). Der weiche Acrylschaum verbessert die Klebeleistung auf rauen Oberflächen (wie Rippenstrukturen).

Darüber hinaus weist unser Produkt auch hervorragende Klebeeigenschaften bei 90°C hoher Temperaturbeständigkeit auf. Dank seines viskoelastischen Acrylschaumkerns kann tesa® ACX$^{plus}$ 79311 dynamische und statische Belastungen aufnehmen und ableiten.

- Erhältlich in den Dicken 0,8 mm und 1,5 mm

## Produktmerkmale

- Hervorragende Klebeleistung auf verschiedenen Klarlacken
- Ausgezeichnete Haftung an verschiedenen Kunststoffteilen wie PC und ABS
- Gute Klebestabilität mit langfristiger Temperaturbeständigkeit bis zu 90°C
- PFAS-/PFOS-freies Produkt
- Effiziente und robuste Anwendung
- Viskoelastischer Acrylschaumkern zum Ausgleich unterschiedlicher thermischer Ausdehnungen der verbundenen Teile
- Hervorragende Benetzungseigenschaften
- Hohe Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit

## Anwendung

tesa® ACX$^{plus}$ 79311 eignet sich für die dauerhafte Außenmontage. Um die höchste Leistung zu gewährleisten, ist es unser Ziel, Ihre Anwendung (einschließlich der verwendeten Substrate) vollständig zu verstehen und die passende Produktempfehlung zu geben.

Beispielhafte Anwendungen sind:

- Leistenmontage
- Radlauf- und Schwellerverkleidung
- PDC-Montage
- Säulenapplikationen
- Türschweller



**Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=79311**

# tesa® ACXplus 79311

Produkt Information

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Trägermaterial | Acryl-Schaumstoff | • Dicke | 1100 µm |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Farbe | grau |
| • Art der Abdeckung | PE | | |

### Eigenschaften / Leistungswerte

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | gut | • Statische Scherfestigkeit bei 90°C | sehr gut |
| • Chemikalienbeständigkeit | gut | • Temperaturbereich | -40 to 90 |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | gut | • Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 120 °C |
| • Kälteschockresistenz | sehr gut | • Temperaturbeständigkeit langfristig | 90 °C |

### Klebkraft

| | | | |
|---|---|---|---|
| • auf ABS (initial) | 37 N/cm | • auf Stahl (initial) | 37 N/cm |
| • auf ABS (nach 3 Tagen) | 40 N/cm | • auf Stahl (nach 3 Tagen) | 40 N/cm |

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

**Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=79311**