tesa® ACXplus 79315

Produkt Information



1,5 mm doppelseitiges Acrylschaumklebeband zur Montage von äußeren Anbauteilen im Automobilbereich

Produktbeschreibung

tesa® ACX^{plus} 79315 ist ein doppelseitiges Acrylschaumklebeband zur Montage von äußeren Anbauteilen im Automobilbereich. Es handelt sich um ein dreischichtiges Produkt, das auf beiden Seiten mit speziellen Klebstoffen beschichtet ist. Der leistungsstarke Klebstoff sorgt für eine effiziente und sichere Verbindung mit typischen Automobilmaterialien der Anbauteile (wie PC und ABS Kunststoffe) sowie mit der Karosserie (verschiedene Klarlacke). Der weiche Acrylschaum verbessert die Klebeleistung auf rauen Oberflächen (wie Rippenstrukturen).

Darüber hinaus besitzt unser Produkt ausgezeichnete Klebeeigenschaften bei hohen Temperaturen bis zu 90°C. Dank seines viskoelastischen Acrylschaumkerns kann tesa® ACX^{plus} 79315 dynamische und statische Belastungen aufnehmen und abbauen.

- Es sind Stärken von 0,8 mm und 1,1 mm verfügbar

Produktmerkmale

- Exzellente Klebeleistung auf verschiedenen Klarlacken
- Hervorragende Haftung an verschiedensten Kunststoffteilen wie PC und ABS
- Gute Klebestabilität mit langfristiger Temperaturbeständigkeit bis zu 90°C
- PFAS/PFOS-freies Produkt
- Effiziente und robuste Anwendung
- Viskoelastischer Acrylschaumkern zum Ausgleich unterschiedlicher thermischer Ausdehnungen der verbundenen Teile
- Exzellente Benetzungseigenschaften
- Hohe Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit

Anwendung

tesa® ACX^{plus} 79315 eignet sich für die dauerhafte Montage im Außenbereich. Um die höchstmögliche Leistung zu gewährleisten, ist es unser Ziel, Ihre Anwendung (einschließlich der verwendeten Substrate) vollständig zu verstehen, um die richtige Produktempfehlung zu geben.

Beispielanwendungen sind:

- Montage von Zierleisten
- Montage von Radlauf- und Seitenverkleidungen
- PDC-Montage
- Pfeilerappliken
- Einstiegsleisten

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=79315

tesa® ACXplus 79315

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Acryl-Schaumstoff	• Dicke	1500 µm
• Klebmasse	modifiziertes Acrylat	• Farbe	grau
• Art der Abdeckung	PE		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Alterungsbeständigkeit (UV)	gut	• Statische Scherfestigkeit bei 90°C	sehr gut
• Chemikalienbeständigkeit	gut	• Temperaturbereich	-40 to 90
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut	• Temperaturbeständigkeit kurzfristig	120 °C
• Kälteschockresistenz	sehr gut	• Temperaturbeständigkeit langfristig	90 °C

Klebkraft

• auf ABS (initial, 1 min)	45 N/cm	• auf Stahl (initial)	45 N/cm
• auf ABS (nach 3 Tagen)	47 N/cm	• auf Stahl (nach 3 Tagen)	47 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=79315