tesa® 64621 Industrie



Produkt Information

90 µm doppelseitiges Folienklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 64621 ist ein transparentes doppelseitiges, selbstklebendes Klebeband, bestehend aus einem PP-Träger und einem synthetischen Kautschuk-Klebstoffsystem (Hotmelt).

Produktmerkmale

- Mit dem Hotmelt-Klebstoff ist tesa® 64621 lösemittelfrei und bietet eine sehr hohe Anfangsklebkraft.
- tesa® 64621 ist durch ein silikonisiertes Papierabdeckmaterial geschützt.

Anwendung

- Universelles Befestigungsklebeband
- Selbstklebende Montage von Dekorations- und Verpackungsmaterialien
- Verkleben von Folien, Geweben, Papier und Kunststoffmaterialien

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Trägermaterial	PP-Film
Klebmasse	Synthesekautschuk
Art der Abdeckung	Trennpapier
Dicke	90 µm
Farbe	transparent
Dicke der Abdeckung	70 µm
Farbe der Abdeckung	gelb
Gewicht der Abdeckung	78 g/m^2

Eigenschaften / Leistungswerte

Reißdehnung	140 %
Reißkraft	45 N/cm
Alterungsbeständigkeit (UV)	mittel
Anfassklebkraft	gut
Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut
Statische Scherfestigkeit bei 23°C	mittel
Statische Scherfestigkeit bei 40°C	niedrig
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	80 °C
Temperaturbeständigkeit langfristig	40 °C

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=64621

tesa® 64621 Industrie

Produkt Information

Klebkraft

- auf ABS (initial) 7 N/cm
- auf ABS (nach 14 Tagen) 11 N/cm
- auf PE (initial) 5 N/cm
- auf PE (nach 14 Tagen) 6,5 N/cm
- auf PP (initial) 8 N/cm
- auf PP (nach 14 Tagen) 9 N/cm
- auf PVC (initial) 9 N/cm
- auf PVC (nach 14 Tagen) 9,5 N/cm
- auf Stahl (initial) 10 N/cm
- auf Stahl (nach 14 Tagen) 15 N/cm

Weitere Informationen

Zusätzliche Abdeckmaterial-Varianten:

PV6 rote MOPP-Folie, 80µm

Für Spulen wird empfohlen, tesa® Abroller zu verwenden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=64621