tesa® 4316 PV3



Produkt Information

Feines Krepppapier-Abdeckband mit Temperaturbeständigkeit von 100°C

Produktbeschreibung

tesa® 4316 eignet sich für verschiedene Abdeckzwecke und verfügt über eine Temperaturbeständigkeit bis zu 100 °C für die anschließende Ofentrocknung. Das Band besteht aus einem feinen Krepppapierträger, der extrem flexibel und anschmiegsam ist, sowie einem Naturkautschuk-Klebstoffsystem. Der Klebstoff bietet eine gute Klebkraft auf verschiedenen Oberflächen sowie auf anspruchsvollen Untergründen wie lackiertem Metall oder Gummi. Es ist von Hand reißbar, leicht zu entfernen und ermöglicht eine sehr gute Lackhaftung. Außerdem ist das Band beständig gegen Nassschliff. Lacke und Spachtelmassen haften gut auf dem Träger.

Nachhaltige Aspekte

54% biobasierter Anteil am Gesamtprodukt ohne Liner (nach Gewicht)

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tesa.com/product-sustainability

Produktmerkmale

- Dünner und anschmiegsamer Träger
- Beständig gegen Nassschliff
- Geeignet für verschiedene Lacke und Spachtelmassen
- Hervorragende Haftung zum Fixieren von Abdeckungen gegen Sprühnebel

Anwendung

Geeignet für Abdeckarbeiten mit anschließender Ofentrocknung bei Temperaturen bis zu 100°C.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	leicht gekrepptes Papier	• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	54 %
• Klebmasse	Naturkautschuk	• Dicke	140 µm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=4316

tesa® 4316 PV3

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

- Reißdehnung 10 %
- Reißkraft 38 N/cm
- Einfach zu entfernen ja
- Handreißbarkeit sehr gut
- Temperaturbeständigkeit (30 Min.) 120 °C
- Temperaturbeständigkeit (60 Min.) 100 °C

Klebkraft

- auf Stahl 3,4 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=4316